Permabond 2010 didelis klampumas



Kadangi nevarva, Permabond 2010 idealiai tinka klijuoti įvairias korėtas medžiagas ir naudoti vertikaliems ar apverstiems paviršiams. Dėl greito kietėjimo ir tarpų užpildymo galimybių, cianoakrilatą dabar galima naudoti ten, kur anksčiau nebuvo įmanoma.

Fizinės savybės

Cheminis tipas	Etil cianokrilatas
Spalva	Bespalvis
Klampumas	21 000-25 000 mPa.s
Tankis	1,05

Standartinės charakteristikos

Užpildomas tarpelis		0,5 mm
Suklijavimo laikas	Guma	10-15 sekundžių
	Plastikas	10-15 sekundžių
	Metalas	10-15 sekundžių
Pilnas sukietėjimas		24 val.
Plėšimo riba	ASTM D-2095	20 MPa (plienas)
Darbinė temperatūra		nuo -30 iki + 85 ^{o} C

Turi WRAS-leidimą(nadojant leistinas kontaktas su geriamuoju vandeniu**)**

- Stiprumas: didelis
- Klampumas: didelis
- Patvirtinta: WRAS