

Permabond 731 sustiprintas, skaidrus, lankstus



PERMABOND 731 yra sustiprintas cianoakrilatas, ypač atsparus smūgiams ir lupimuisi palyginus su įprastu cianoakrilatu. Jis greitai kietėja kambario temperatūroje, o klampumas nepakinta gaminio galiojimo laikotarpiu. Tai užtikrina nuolatinį puikų veikimą. Priemonė klijuoja įvairius paviršius, įskaitant plieną, aliuminį, galvanizuotą plieną, plastiką ir elastomerus.

Fizinės savybės

Cheminis tipas	Etil cianokrilatas
Spalva	Bespalvis
Klampumas	100-200 mPa.s
Tankis	1,1

Standartinės charakteristikos

Užpildomas tarpelis		0,15 mm
Suklijavimo laikas	Guma	15-20 sekundžių
	Plastikas	15-45 sekundžių
	Metalas	30-180 sekundžių
Pilnas sukietėjimas		24 val.
Plėšimo riba	ASTM D-2095	10 MPa (plienas)
Darbinė temperatūra		nuo -40 iki + 120 °C

- Stiprumas: itin didelis
- Klampumas: mažas