

Molykote® P-37

Aprašymas – Ypač švari, tepimo pasta varžtų sujungimams. Neturinti švino, nikelio, sieros, floro ir ftoro.

Pritaikymas – Tinka sriegiams, veržlėms ir varžtams, kurie veikiami ypač aukštų temperatūrų ir pagaminti iš karščiui atsparių arba mažai atsparių plienų, t.y. plienų, kurių pagrindas yra nikelio lydiniai. Sėkmingai naudojama varžtų sujungimams dujų ir garo turbinose, bei elektrinėse.

Ypatumai – Labai švarus tepimas (mažiau nei 500 mg sieros, mažiau nei 200 mg floro ir ftoro 1 kg tepalo). Gali būti naudojama iki +1400°C. Trinties koeficientas tinkamas varžtų sujungimų tepimui. Mažas jėgų išsibarstymas, vykdant pirminį įtempimą ir įveržimą. Apsaugo nuo trūkinėjimo po įvarža ir suvirinimo siūlių trapumo. Suteikia nepažeidžiamą varžtų išardymą net po ilgalaikio darbo aukštose temperatūrose.

Sudėtis – Kietosios tepimo medžiagos. Dalinai sintetinė alyva. Tirštiklis. Adhezijos stiprintuvas.

Darbo temperatūra – nuo -40 iki +1400°C

Pakuotės – Indai: 500 g, 1 kg; Kibiras: 25 kg.