

Permabond ET536 sustiprinti



Permabond ET536 yra struktūriniai, sustiprinti, 1:1 santykiu maišomi epoksidiniai klijai, kurie gerai suklijuoja daugelį paviršių, tokių kaip medis, metalas, keramika, kai kurie plastikai ir mišrios medžiagos. Permabond ET536 stipriai sukimba, yra itin atsparūs plėšimo jėgai ir išilginei šlyčiai. Ilgesnis kietėjimo laikas leidžia pataisyti ir naudoti didesniems paviršiams.

Fizinės savybės

	ET 536A	ET 536 B
Cheminis tipas	Epoksidinė derva	Poliamino sukietintojas
Spalva	baltas	juodas
Klampumas	80 000 mPa.s	500 000 mPa.s
Tankis	1,15	1,05

Standartinės charakteristikos

Proporcijos	Pagal poreikį	1:1
Užpildomas tarpas		iki 5 mm
Komponentų sumaišymo laikas (darbo laikas)	Sumaišymas esant 20 ° C	30-45 min.
Darbinis fiksavimo laikas		60-90 min.
Pilnas sukietėjimas		72 val.
Šlyties stipris	ASTM D-1002	15-24 N/mm ² (plienas)
Tvirtumas pagal SHORE D		75
Darbinė temperatūra		nuo -40 + 80 ° C

Turi WRAS-leidimą(nadojant leistinas kontaktas su geriamuoju vandeniu)
Patvirtinta WRAS